

CUARZO CM-125

FICHA TÉCNICA

ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO

Luz de Malla en μm	Totales retenidos sobre tamiz vía húmeda	Luz de Malla en μm	Láser RI 1,544
100 μm	4,0 % \pm 1	100 μm	8,8 % \pm 3
40 μm	35,0 % \pm 4	45 μm	35,0 % \pm 4

ANÁLISIS QUÍMICO

Si O ₂	99,0 % MIN 98,3	MgO	0,01 % MAX 0,3
Al ₂ O ₃	0,60 % MAX 0,8	Na ₂ O	0,01 % MAX 0,3
Fe ₂ O ₃	0,04% MAX 0,08	CaO	0,13 % MAX 0,3
TiO ₂	0,04 % MAX 0,08	P.C.	0,23 %
K ₂ O	0,15 % MAX 0,3		

OTRAS MEDIDAS

Densidad aparente gr/ c.c.: 1
Dureza (Escala de Mohs) : 7
Color en cocción: Blanco

SUMINISTRO

- Granel
- Envasado: Sacos
Big-bags

Nota: Los datos de esta ficha son a título indicativo